

新穎工作電極之製備及其應用於染敏太陽電池之研究

林鼎翔、姚品全

E-mail: 9806480@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究以Sol-gel TiO₂作為染敏太陽電池 (Dye-Sensitized Solar Cells, DSSC) 之工作電極，研究製程參數對DSSC光電轉換效率的影響，並利用能隙阻障的概念，以sol-gel SnO₂進行工作電極結構的修飾，嘗試得到更佳的光電轉換效率。首先研究工作電極製程參數，以旋轉塗佈法將調配好的TiO₂漿料塗佈於ITO導電玻璃基板上，探討以不同厚度與不同退火溫度製作之TiO₂工作電極，所形成中孔奈米晶薄膜工作電極之差異。研究發現：奈米孔隙的TiO₂經由燒結容易形成緻密結構的薄膜電極，藉由添加不同比例之高分子，調整工作電極孔隙結構，可有效增加染料的被覆量，增加入射可見光的吸收，以提升整體DSSC光電轉換效能。總結1.55?幅膜厚之TiO₂工作電極可得最佳光電轉換效率，低於1.55?幅時，染料的吸附量尚未飽和，當膜厚超過1.55m時，TiO₂薄膜易於乾燥後龜裂，使成膜品質欠佳，整體轉換效能因而下降。相同膜厚等條件下，發現退火溫度以450°時，可以得到最佳的光電轉換效率。以上述最佳製程參數，利用能隙阻障的概念，以sol-gel SnO₂進行工作電極結構的修飾，所得DSSC元件，以標準光源進行光伏特性(photovoltaic performance)測試。探討此系列新穎工作電極結構，對染敏太陽電池光電轉換效率提升的可行性。在雙層結構(TCO/TiO₂-SnO₂/TiO₂/Dye)時除了JSC略為下降0.23 mA/cm²，VOC、FF、?城琪陞W升。在三層結構時(TCO/SnO₂/TiO₂-SnO₂/TiO₂/Dye)，與單層結構(TCO/TiO₂/Dye)工作電極相較，對光電轉換效率並無明顯影響。綜合以上結論，可知本研究之最佳製程參數：(1).單層結構(TCO/TiO₂(1.55?幅)/Dye)最大光電轉換效率：VOC=0.69V、JSC=10mA/cm²、FF=0.56、?鈔3.9%；雙層結構(TCO/TiO₂-SnO₂/TiO₂(1.55?幅)/Dye)最大光電轉換效率：VOC=0.71V、JSC=9.77mA/cm²、FF=0.64、?鈔4.53%；三層結構(TCO/SnO₂/TiO₂-SnO₂/TiO₂(1.55?幅)/Dye)最大光電轉換效率：VOC=0.68V、JSC=10.1mA/cm²、FF=0.57、?鈔4%。

關鍵詞：染敏太陽電池，溶膠-凝膠法、二氧化鈦，新穎工作電極

目錄

| | | |
|---|--|---|
| 授權書..... | iii 中文摘要 | iv ABSTRACT |
| vi 誌謝..... | viii 目錄..... | ix 圖目錄..... |
| 表目錄..... | xiv 第一章 緒論 | 1 1.1.1 前言 |
| 1.2 太陽能電池種類 | 2 1.2.1 無機太陽能電池 | 3 1.2.2 有機太陽能電池 |
| 5 1.3 研究背景與目的 | 7 1.4 本文架構 | 7 第二章 文獻 |
| 回顧與理論原理 | 8 2.1 DSSC | 8 2.2 TiO ₂ 工作電極 |
| 10 2.3 染料 | 12 2.4 對電極 | 14 - x - 2.5 染料敏化太陽能電池之等效電路 |
| 15 2.6 染料敏化太陽能電池之光電轉換特性 | 16 2.6.1 短路電流(ISC , short circuit current) | 16 2.6.2 開路電壓(VOC , open circuit voltage) |
| 17 2.6.3 填充因子(FF , fill factor) | 17 2.6.4 能量轉換效率(, power conversion efficiency) | 18 第三章 實驗設備與方法 |
| 20 3.2 藥品耗材 | 21 3.3 實驗方法 | 22 3.3.1 實驗流程 |
| 22 3.3.2 ITO 玻璃基板之清洗 | 23 3.3.3 製備工作電極 | 24 3.3.4 能隙阻障光電極製備 |
| 29 3.3.4.2 新穎工作電極三層結構 | 29 3.3.5 Pt 對電極製備 | 29 3.3.4.1 新穎工作電極雙層結構 |
| 31 3.3.6.1 染料用於不同溶劑製備 | 31 3.3.6.2 測試工作電極表面吸附染料量 | 30 3.3.6 染料配製 |
| 32 3.3.7 電解液調製 | 33 3.3.8 元件組裝 | 33 3.4 量測設備 |
| 35 3.4.1 紫外光-可見光光譜儀(UV-Vis)分析 | 35 3.4.2 太陽能電池效率量測系統 | 35 3.4.1 紫外光-可見光光譜儀(UV-Vis)分析 |
| 35 3.4.3 場發射電子顯微鏡 | 37 3.4.4 XRD 繞射分析 | 38 第四章 |
| 結果與討論 | 40 4.1 工作電極之分析 | 40 4.1.1 TiO ₂ 膜層厚度分析 |
| 40 4.1.2 新穎工作電極之分析 | 44 4.1.3 熱處理的溫度 | 44 4.1.2 新穎工作電極之分析 |
| UV-Vis 吸收光譜分析圖 | 55 4.1.5 D719 染料於D.I Water 溶劑分析..... | 59 4.2 PEG 於TiO ₂ 工作電極之影響 |
| 61 第五章 結論 | 63 5.1 結論 | 63 5.2 建議 |
| 64 參考文獻 | 65 圖目錄 圖1-1 太陽能電池的種類 | 64 參考文獻 |
| 3 圖2-1 DSSC 之基本結構 | 9 圖2-2 DSSC 之工作原理 | 10 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 圖2-3 各種氧化物半導體的能階示意圖 | 12 | 圖2-4 染料敏化太陽能電池之等效電路 | 16 | 圖2-5 染料敏化太陽能電池未受光之I-V 特性曲線圖 | 19 |
| DSSC 製作流程圖 | 22 | 圖2-6 染料敏化太陽能電池受光之I-V 特性曲線圖 | 19 | 圖3-1 圖3-2 新穎工作電極製作流程圖 | 23 |
| 25 | 圖3-4 濃縮系統 | 26 | 圖3-5 Sol-gel SnO ₂ | 27 | 圖3-6 雙層結構 |
| 29 | 圖3-7 能隙阻障結構 | 30 | 圖3-8 三層結構 | | |
| 30 圖3-9 DSSC 結構示意圖 | 34 | 圖3-10 UV-Vis 儀器 | 36 | 圖3-11 太陽能電池效率量測系統 | 36 |
| 36 圖3-12 場發射電子顯微鏡 | 37 | 圖4-1 TiO ₂ 各塗層之SEM 的膜厚圖 | 42 | 圖4-2 工作電極不同膜厚之IV curve | 43 |
| 45 圖4-4 雙層工作電極之IV curve | 46 | 圖4-3 單層工作電極之IV curve | 47 | 圖4-6 TiO ₂ 表面形態 | 47 |
| 48 圖4-7 TiO ₂ -SnO ₂ 表面形態 | 48 | 圖4-8 SnO ₂ 表面形態 | 49 | 圖4-9 TiO ₂ -SnO ₂ /TiO ₂ 表面形態 | 49 |
| 49 | 圖4-10 SnO ₂ /TiO ₂ 表面形態 | 50 | 圖4-11 SnO ₂ /TiO ₂ -SnO ₂ /TiO ₂ 表面形態 | 50 | 圖4-12 TiO ₂ 退火300 到450 XRD |
| 51 | 圖4-13 TiO ₂ 一層退火300 到450 | 52 | 圖4-14 TiO ₂ 二層退火300 到450 | | |
| 53 | 圖4-15 TiO ₂ 三層退火300 到450 | 54 | 圖4-16 未吸收染料之TiO ₂ 工作電極之吸收光譜 | | |
| 56 | 圖4-17 未吸附和已吸附染料之TiO ₂ 工作電極之吸收光譜 | 56 | 圖4-18 已吸附染料之新穎工作電極單層之吸收光譜 | | |
| 57 | 圖4-19 已吸附染料之新穎工作電極雙層之吸收光譜 | 57 | 圖4-20 已吸附染料之新穎工作電極三層之吸收光譜 | | |
| 58 圖4-21 不同D719 濃度於去離子水中 | 59 | 圖4-22 不同染料濃度於水溶劑之310nm 對照吸收峰 | 60 | 圖4-23 不同TiO ₂ 層數之吸附染料反萃取於水溶劑之吸收光譜 | 60 |
| 52 圖4-6 TiO ₂ 二層退火300 到450 | 53 | 圖4-7 TiO ₂ 三層退火300 到450 | 54 | 圖4-8 不同TiO ₂ 層數之吸附染料反萃取於水溶劑 | 54 |
| 61 | 表4-9 不同PEG 添加量 | 62 | 表1-1 無機太陽能電池的種類與能量轉換效率 | 4 | 表1-2 世界各國DSSC 研究近況 |
| 6 | 表3-1 實驗設備 | 20 | 表3-2 藥品名稱 | 21 | 表3-3 配製不同濃度染料溶液樣品 (溶劑 : D.I. Water) |
| 32 | 表3-4 TiO ₂ rutile 與anatase 相之XRD peaks 相關位置 | 39 | 表4-1 工作電極不同膜厚之IV 表現 | 43 | 表4-2 單層工作電極之IV curve |
| 43 | 表4-3 雙層工作電極之IV curve | 45 | 表4-4 三層工作電極之IV curve | 46 | 表4-5 TiO ₂ 一層退火300 到450 |
| 47 | 表4-6 TiO ₂ 二層退火300 到450 | 53 | 表4-7 TiO ₂ 三層退火300 到450 | 54 | 表4-8 不同TiO ₂ 層數之吸附染料反萃取於水溶劑 |
| 61 | 表4-9 不同PEG 添加量 | 62 | 表1-2 世界各國DSSC 研究近況 | | |

參考文獻

- [1] M.Grätzel, " pPhotoelectrochemical cells," Nature , 414,338-334(2001) [2] 莊嘉琛 "太陽能工程-太陽能電池篇 ",全華 ,台北市 ,第一章 、第二章、第四章 , 民86.
- [3] M.Grätzel, " Powering the planet " Nature , 403,363(2000) [4] wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_satellite [5] 大葉大學電機工程研究所碩士論文, " CuPc-C60有機光電元件之製作與特性研究 ",沈師宇2006.
- [6] 林明獻,太陽電池技術入門.P1-7.
- [7] http://www.eettaiwan.com/ART_8800403155_480202_NT_f6a216a0.HTM [8] J. Xue, S. Uchida, B. P. Rand, and S. R. Forrest, " 4.2% efficient organic photovoltaic cells with low series resistances " , Appl.phys. Lett, 84, 3013.(2004).
- [9] F. Padinger, R. S. Rittberger, and N. S. Sariciftci, Adv. Funct.Mater. 13, 85.(2003).
- [10] H. Tsubomura ; M. Matsumura ; Y. Nomura and T. Amamiya , Nature,261,402.(1976).
- [11] Graetzel, M. et al., Nature, 335, p737.(1991).
- [12] Graetzel, M., Inorg. Chem., 44(20),P6841.(2005).
- [13] 李元智,染料敏化太陽電池與模組,工業材料雜誌255期,P102.
- [14] 荒川裕則,色素增感太陽電池最新技術, P214,日本.
- [15] D. Matthews, P. Infelta, M. Grätzel, " Calculation of the photocurrent-potential characteristic for regenerative, sensitized semiconductor electrodes " , Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 44,119.(1996).
- [16] K. Kalyanasundaram , M. Grätzel, " Applications of functionalized transition metal complexes in photonic and optoelectronic devices " , Coordination Chemistry Reviews, 77, 347~414.(1998).
- [17] M. Grätzel, " Photoelectrochemical cells." Nature, Vol. 414,338-344, Nov 15.(2001).
- [18] 劉茂煌,奈米光電池,工業材料雜誌203期,P93.
- [19] K. Kalyanasundaram and M. Grätzel, " Applications of functionalized transition metal complexes in photonic and optoelectronic devices, " Coordin. Chem. Rev., 77, 347.(1998).
- [20] K. Hara, Y. Tachibana, Y. Ohga, A. Shinpo, S. Suga, K. Sayama,H. Sugihara, H. Arakawa, " Dye-sensitized nanocrystalline TiO₂ solar cells based on novel coumarin dyes " , Sol. Energy Mater.Sol. Cells, 77, 89.(2003).
- [21] T. Horiuchi, H. Miura, S. Uchida, " Highly-efficient metal-free organic dyes for dye-sensitized solar cells " , Chem. Commun.,3036. (2003).
- [22]童永樑,釕金屬染料在染料敏化太陽電池的演進,工業材料雜誌255期,P110.

- [23] A. Kay, M. Gratzel, “ Low cost photovoltaic modules based on dye sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon powder ” , Sol. Energy Mater. Sol. Cells,44, 99(1996).
- [24] J.photochem.,and photobio.A:Chemistry,164(2004)179-182.
- [25] J.Am.Chem.SOC.,115(1993)6382-6390.
- [26] J.photochem.,and photobio.A:Chemistry,145(2001)107-112.
- [27] Electrochimica Acta,51(2006)3814-3819.
- [28] Synthetic Metal.,77(1996)47-49182.
- [29] 國立交通大學電子物理系博士論文, “ GaNAs材料磊晶成長與AlAs濕氧化膜之研究 ” , 2001.
- [30] Holger Spanggaard, Frederik C. Krebs, “ A brief history of the development of organic and polymeric photovoltaics ” , Solar Energy Materials & Solar Cells 83 (2004) 125-146.
- [31] Jin-Kook Lee A Bo-Hwa Jeong A Sung-II Jang A Yun-Seon Yeo A Sung-Hae Park A Ji-Un Kim A Young-Guen Kim A Yong-Wook Jang A Mi-Ra Kim; J Mater Sci: Mater Electron .
- [32] Zhaoyue Liua,b, Kai Pana, Min Liua, Meijia Wanga, Qiang L ua,Jinghong Lib,Yubai Baia, Tiejin Lia; Electrochimica Acta 50 (2005) 2583 – 2589.
- [33] Andrew Stanley ;Dennis Matthews; Aust. J. Chem,1995,48,1293-1300.
- [34] Christophe J. Barbe ’ , Francine Arendse, Pascal Comte, Marie Jirousek, Frank Lenzmann, Michael Gratzel “ Nanocrystalline Titanium Oxide Electrodes for Photovoltaic Applications ” J.Am. Ceram. Soc.,80,3157-7171.(1997).